

ERADUR[®] Dekor EF naturstensbeläggning är gjord för att prestera under lång tid. Den emissionsfria plastformuleringen erbjuder ett mycket gott inomhusklimat kombinerat med låga städ- och underhållskostnader.

För att prestera väl under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill. Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar.

Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning.

ALLMÄNT

För kontinuerligt underhåll skall alkaliska rengöringsmedel användas.

Blanda alltid rengöringsmedlet med vatten enligt fabrikantens anvisningar. Lämplig temperatur vid rengöring är ca 20-60 °C.

ERADUR[®] Dekor naturstensbeläggningar bör rengöras med högtrycksaggregat av kombityp (med både tryck- och sugfunktion).

NORMAL RENGÖRING AV GOLVET

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm. Blanda rengöringsmedlet enligt fabrikantens anvisningar. Låt tvättlösningen verka på golvet några minuter. På svårt smutsade partier kan en något mer koncentrerad tvättlösning användas.

Använd högtrycksaggregat av kombityp. Var noga med att skölja golvet och suga upp smutsvattnet. Intorkat smutsvatten ger intryck av dålig rengöring.

SVÅRT SMUTSADE GOLV

Använd starkare lösningar av alkaliska rengöringsmedel än vid normal rengöring. Välj preparat efter föroreningstyp och låt dem verka på golvet i 5-30 min (låt ej torka in).

Animaliskt eller vegetabiliskt fett avlägsnas med emulgerande, fettlösnande och starkt alkaliska medel.

Epoxigolv tål mycket starka alkaliska lösningar av t ex kaustik soda, dock kan golvet matteras. Risken för frätskador på hud är emellertid mycket stor och sådana behandlingar bör undvikas.

Bearbeta golvytan mekaniskt med skurmaskin eller helst högtrycksutrustning. Smutsvattnet skall samlas upp och därefter sköljs golvet av med vatten. Behandlingen kan behöva upprepas ett flertal gånger till önskat resultat uppnåtts.

SPILL

Vätskor, olja o dyl tas om hand genom att använda ett för föroreningen lämpligt rengöringsmedel som tillåts verka 10-15min för att sedan sugas upp och eftersköljas med kombimaskinen.

FLÄCKAR OCH MÄRKEN

Fläckar kan tas bort med lösningsmedel som tex lacknafta, även bensin, xylen med varsamhet.

För borttagning av märken efter truckhjul och dylikt rekommenderas Eradur NEP. Efterskölj med vatten.

Klotterborttagningsmedel etc. kan användas med försiktighet, de fungerar vanligen mycket bra.

ÖVRIGT

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Golvet återhämtar sig så småningom och dess funktion finns kvar. Dock finns stor risk för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med alkaliska medel.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eradur AB.