

DEGADUR® III / ECRYL® PRIMER W

Medelviskös metakrylat primer för fuktiga underlag av betong och cement. Underlaget får inte ha fritt vatten i pölar. För torra underlag används Degadur® B-71/Ecryl Primer.

Degadur® III appliceras med gummiraka och roller efter tillsats av special filler och härdarpulver. Observera att fillertillsatsen är nödvändig för funktionen och att primningen är mer tids- och arbetskrävande än för torra underlag. Primer W måste arbetas ned i underlaget.

Åtgång beror på underlaget, normal åtgång 0,5-1,2 kg/m² inklusive filler.

Blandningsförhållande: Degadur® III: 18,6 kg

Degadur® III – Filler III: 10 kg

Degadur® III härdar snabbt och säkert efter tillsats av härdarpulver. Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid).

Härdarmängd för Degadur® III i viktprocent, OBS inklusive filler:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
1	3,3	ca 33	ca 56
5	2,0	ca 11	ca 30
10	1,5	ca 8	ca 30
15	1,2	ca 8	ca 30
20	1,0	ca 7	ca 30
25	0,7	ca 8	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 18,6 kg Degadur® III + 10 kg Filler III:

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
1	940	15	ca 33	ca 56
5	570	9,1	ca 11	ca 30
10	430	6,9	ca 8	ca 30
15	340	5,5	ca 8	ca 30
20	286	4,6	ca 7	ca 30
25	200	3,2	ca 8	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.