

DEGADUR® I65/ECRYL® HARDTOP

Degadur® I65 är en mycket hård, nötningstålig och reptålig topplack för övervägande torra miljöer och ger ett gott skydd för beläggningen. Degadur® I65 kan användas som försegling på Degadur® 419/Ecryl LP och Degadur® 418/Ecryl LPWW. Degadur® I65 är tunnflytande.

Degadur® I65 kan användas som en andra topplack, minimum 200 g/m², på övriga hårda topplacker, ger reptålighet och styrka. Kan inte appliceras på Degadur® 529/FlexTop eller LPFlex, kan ge hårfina mikrosprickor.

- Nötningstålig, hård och reptålig.
- Låg gulning och goda åldringsegenskaper – golvet ser fräscht ut.
- Bra appliceringsegenskaper och utflytningsförmåga.
- Förbättrad resistens mot fett och olja.

Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden. Härdarmängd för Degadur® I65 i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	1,8	ca 13	ca 35
10	1,5	ca 14	ca 30
15	1,0	ca 13	ca 30
20	0,8	ca 12	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,7L Degadur® I65:

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	120	1,9	ca 13	ca 35
10	100	1,6	ca 14	ca 30
15	67	1,0	ca 13	ca 30
20	50	0,8	ca 12	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.