

DEGADUR[®] 526/ ECRYL[®] WWTOP

Degadur[®] 526 är lämplig topplack och försegling för de flesta miljöer och ger en tålig yta och ett gott skydd för beläggnen. Degadur[®] 526 i kombination med Degadur[®] 418/Ecryl LPWW är speciellt lämplig i livsmedelsmiljöer med belastning av varmt vatten och fett.

- Förbättrad tålighet mot varmt vatten, vitnar inte och tål fett upp till ca 80°C.
- Låg gulning och goda åldringsegenskaper – golvet ser fräscht ut.
- Bra appliceringsegenskaper och utflytningsförmåga.
- God kemikalieresistens.

Alla Degadur[™] produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden. Härdarmängd för Degadur[®] 526 i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härddtid (min)
5	1,5	ca 75	ca 80
10	1,5	ca 35	ca 45
20	1,0	ca 18	ca 35
25	1,0	ca 15	ca 25

Laborativärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,8L Degadur[®] 526:

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härddtid (min)
5	100	1,6	ca 21	ca 44
10	100	1,6	ca 21	ca 42
20	67	1,0	ca 17	ca 35
30	67	1,0	ca 16	ca 31

Laborativärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.

Degadur[®] 526 är inte lämplig som topplack och försegling av Degadur[®] 419/Ecryl LPFlex.