

DEGADUR® 527/ ECRYL® L2TOP

Degadur® 527 är en hård, nötningstålig och reptålig topplack för övervägande torra miljöer och ger ett gott skydd för beläggnings. Degadur® 527 kan användas som försegling på Degadur® 419/Ecryl LP, Degadur® 418/Ecryl LPWW och Degadur® 151/Ecryl 151. Degadur® 527 är mer trögflytande än HardTop.

Degadur® 527 är inte lämplig topplack på Degadur® 332/ Ecryl® Flex och liknande flexibla och elastiska underlag, den stora skillnaden i flexibilitet ger upphov till hårfina microsprickor.

- Nötningstålig, hård och reptålig.
- Låg gulning och goda åldringsegenskaper – golvet ser fräscht ut.
- Bra appliceringsegenskaper och utflytningsförmåga.

Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden. Härdarmängd för Degadur® 527 i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
10	1,5	ca 25	ca 45
20	1,5	ca 15	ca 35
25	1,0	ca 12	ca 25
30	1,0	ca 8	ca 15

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,8L Degadur® 527:

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
10	100	1,6	ca 25	ca 45
20	100	1,6	ca 15	ca 35
25	67	1,0	ca 12	ca 25
30	67	1,0	ca 8	ca 15

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.