

DEGADUR[®] B-71/ ECRYL[®] PRIMER

Medelvisköns metakrylat primer för torra underlag av betong och cement. För fuktiga underlag används Degadur[®] III.

Degadur[®] B-71 appliceras vanligen med gummiraka/spackel och roller efter tillsats av härdarpulver. Åtgång beror på underlaget, normal åtgång 0,4-0,6 kg/m².

Degadur[®] B-71 härdar snabbt och säkert efter tillsats av härdarpulver. Många kemiska ämnen och föroreningar kan störa härdningsprocessen. Som kan ses nedan kan tillsatsmängden härdare tyckas något hög och arbetstiden kort. Detta för att säkerställa att härdningen slutförs fullständigt.

Degadur[®] B-71 är formulerad för en appliceringstemperatur mellan +5 till +30 °C.

Med tillsats av Degadur[®] Accelerator 101 kan Degadur[®] B-71 användas ned till ca -30 °C.

Alla Degadur[®] produkter härdas med Degadur[®] Härdarpulver (innehåller dibensoylperoxid), nedan angivna värden är riktvärden.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg / 6,6 L Degadur[®] B-71:

Temp (°C)	Härdare			Potlife (min)	Härdningstid (min)
	vikt-%	gram	dl		
5	6,0	400	6,2	ca 15	ca 25
10	5,0	335	5,2	ca 15	ca 20
20	3,0	200	3,1	ca 10	ca 15
30	2,0	134	2,1	ca 10	ca 15

Laborativvärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden, i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.