

DEGADUR® HÄRDARPULVER

Härdarmängd i viktprocent:

Produkt	1 °C	5 °C	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Ecryl Flex		5,0	4,0		2,0		1,0	
Ecryl FlexTop			2,5		1,5			1,0
Ecryl HardTop		1,8	1,5	1,0	0,8			
Ecryl Hålkälspasta	5,0		4,0		2,5	2,0	1,5	
Ecryl L2Top			1,5		1,5	1,0	1,0	
Ecryl LP		4,5	3,0	2,5	2,0		1,0	
Ecryl LPI 5 I		4,0	3,0		2,0		1,5	
Ecryl LPWW		4,5	3,0		2,0		1,0	
Ecryl Membran		5,0	4,0		2,0		1,0	
Ecryl Primer W	3,3	2,0	1,5	1,2	1,0	0,7		
Ecryl Primer		6,0	5,0		3,0		2,0	
Ecryl WWTop		1,5	1,5		1,0	1,0		

Härdarmängden beräknas på använt bindemedel.

Temperatur hänförs till bindemedels-, golv och lufttemperatur.

Härdarmängd för Degadur® I I I / Ecryl Primer W beräknas efter **bindemedel + filler**.

Degadur® 529 / Ecryl FlexTop går att använda vid 0 °C med användning av 0,5% Degadur® Accelerator 101 och 4,5% Degadur® Härdarpulver.