

ERADUR® FLEXIBEL KLAR

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, semi-elastisk epoxiplast. Kulören är ofärgad/transparent.	
Användningsområde:	Bindemedel för fogfria beläggningar med infärgad kvartssand. Bindemedel för epoxibruk. Dammbindning etc.	
Egenskaper:	<p>Elastisk och slagtålig beläggning med god nötningstålighet. Produkten är lämpad för ytor med tung trafik med underlag som t.ex. industri-asfalt, durkplåt.</p> <p>Kemikaliebeständigheten är medelgod. Ytan är halvhård och därmed något mer smutsbenägen än hårda epoxiytor. Låg gulningsresistens.</p> <p>Flexibiliserad med reaktiva komponenter (dvs. bindemedlet är flexibelt), vilket ger materialet permanent elasticitet och lång livslängd.</p> <p>Vidhäftningen till betong och de flesta andra underlag är mycket god. Avger ingen lukt eller smakämnen, är inte brandfarlig.</p>	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15-25 °C. (RF < 80%)	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 50 min.	
Härddningstid:	12-24 timmar för gångtrafik och lättare belastning (temp. beroende). 5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar ERADUR Flexibel Klar, komp A (10 kg) 1 viktdel ERADUR Flexibel Klar, komp B (5 kg)	
	<p><i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i></p> <p><i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermedel bör vara rumstempererat vid användning.</i></p>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Hårdhet	Shore D ca 45
	Viskositet	ca 1,1 Pa s (ofylld)
	Densitet	mix: 1,07 gr/cm ³
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15 °C).