

ERADUR[®] FLEXIBEL PRIMER

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri och flexibel epoxiplast. Kulören är ofärgad eller svagt gulffärgad.	
Användningsområde:	Bindemedel för fogfria beläggningar med infärgad kvartssand. Bindemedel för epoxibruk. Dammbindning etc.	
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none">• Primer för beläggningar på sviktande underlag, spånskivor etc.• Ljud/vibrationsdämpning på durkplåt etc.• Är även lämplig som primer på asfalt och bitumenunderlag.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15-25 °C. (RF < 80%).	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 40-60 min.	
Härddningstid:	8-16 timmar före applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar ERADUR FLEXIBEL PRIMER komp A (10 kg) 1 viktdel ERADUR FLEXIBEL, PRIMER komp B (5 kg)	
	<i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Hårdhet, Shore D	ca 45
	Viskositet	ca 1,0 Pa s (ofylld)
	Densitet	mix: 1,07 - 1,18 gr/cm ³ (klar-pigm.)
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15 °C).