

ERADUR[®] RAPID XS

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiprimer.	
Användningsområde:	Primer för ytor som skall beläggas samma dag. Bindemedel för sand i epoxibruk, avjämningsmassor mm.	
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none">• Snabb härdning, kan beläggas efter 2-4 h (15-25 °C). När produkten används som primer ska den beläggas inom 8 h.• Bör ströas med sand.• Produkten gulnar.• Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag.• Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning. Ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 5-25 °C.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning 12 min, dvs. mycket reaktiv!	
Härdningstid:	2-4 timmar före applicering av beläggning eller målning beroende på temperaturen. 8 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 2 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar ERADUR Rapid XS Komp A (10 kg) 1 viktdel ERADUR Rapid XS Komp B (5 kg) <i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 85 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 45 N/mm ² dvs. brott i betongunderlaget.
	E-modul	ca 1600 N/mm ²
	Densitet	ca 1,09 g/cm ³
	Viskositet	ca 0,8 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Åtgång grundning	ca 0,3 kg/m ²
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15 °C).