

ERADUR[®] SPACKEL T

Produkttyp: Lösningsmedelsfritt tvåkomponents epoxispackel med torrhalt 100 %.

Användningsområde: Reparation av skador i betong.
Avjämning och bredspackling av golv och vägg.
Kan även användas för limning och hålkäl

Egenskaper:

- Tixotropt spackel som kan appliceras i tjocka skikt utan att krympa eller "säcka".
- Produkten har låg egenvikt och går att slipa.
- God vidhäftning till de flesta mineraliska underlag.

Anv. Temperatur: Användningstemperatur (golvtemperatur): 8-30 °C.
Kan anpassas mot lägre/högre appliceringstemperatur.

Brukstid: Brukstid efter blandning är ca 30 min.

Härdningstid: 1 dygn härdning före belastning.
5-10 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.

Blandningsförhållande: 4 viktdelar ERADUR Spackel T komp A (2 kg)
1 viktdel ERADUR Spackel T komp B (0,5 kg)

ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 30 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 10 N/mm ²
		dvs brott i betongunderlaget
	Densitet	mix: 1,5 g/cm ³
	Volymtorrhalt	100%
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (> 15 °C)