

ERADUR® BINDER

Produkttyp: Tvåkomponents epoxiplast, lösningsmedelsfri med torrhalt 100%. Ger en ofärgad, blank och tät yta.

Användningsområde: Bindemedel för fogfria beläggningar med infärgad kvartssand.
Bindemedel för epoxibruk. Dammbindning etc.

Egenskaper:

- Lågviskös formulering speciellt anpassad för färgsandsgolv.
- Bindemedel för sand i epoxibruk och avjämningsmassor mm.
- Primer för betongytor före målning, beläggning och mattläggning.

Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning, ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.

Anv. Temperatur: Användningstemperatur (golvtemperatur): 15-30 °C.

Brukstid: Brukstid efter blandning ca 50 min.

Härdningstid: 8-16 timmar före applicering av beläggning eller målning.
24 timmar för gångtrafik och lättare belastning.
5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.

Blandningsförhållande: 2 viktdelar ERADUR Binder komp A, (10 kg)
1 viktdel ERADUR Binder komp B, (5 kg)

ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Draghållfasthet	ca 35 N/mm ² d.v.s. brott i betong.
Tryckhållfasthet	ca 50 N/mm ²
Densitet	bas: 1,12 gr/cm ³ härdare: 1,01 gr/cm ³ mix: 1,08 gr/cm ³
Viskositet, 25°C	lättflytande, ca 0,4 Pa s
Volymtorrhalt	100%
Glans	Blank
Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (15 °C)