

ERADUR[®] EPOXILIM 2 I

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfritt och tixotrop epoxilim.	
Användningsområde:	Limmar och fogar betong, cement och metall. Fungerar på de flesta hårda underlag, efter lämplig förbehandling. Appliceringsbar både på golv och vägg.	
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none">• Möjlig att applicera i tjocka skikt.• Tixotrop formulering med hög styrka och god vätning.• Minimal krympning samt goda mekaniska egenskaper.• Tål temperaturer upp till ca 50°C.• Rinner inte vid applicering på vertikala ytor. <p>Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Produkten förstärker betongytor.</p>	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur: 10-30 °C. Ideal appliceringstemperatur, vid minimal exoterm, är ca 12-15 °C.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning, utanför blandningskärlet, är ca 50 min.	
Härdningstid:	5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar ERADUR Epoxilim, komp A (10 kg) 1 viktdelar ERADUR Epoxilim, komp B (5 kg)	
	<i>ERADUR Epoxilim är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad slutprodukt. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och eventuellt fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd alltid skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Säkerhetsdatablad före användning.	
Teknisk specifikation:	Draghållfasthet	ca 60 N/mm ²
	Böjhållfasthet	ca 90 N/mm ²
	E-modul	ca 3600 N/mm ²
	Densitet, A+B (20°C)	1,105 g/cm ³
	Glasomvandlingstemperatur	ca 50°C
	Viskositet, 25°C	Tixotrop
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	12 mån obruten förpackning (15-20 °C)