

ERADUR[®] DEKOR EF

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri och ofärgad epoxiplast. 100% reaktiv formulering ger synnerligen låga emissioner till omgivningen. missionsfri.	
Användningsområde:	Bindemedel/lim för dekorativa beläggningar av natursten. Lågemitterande produkt som ger en bättre inomhusmiljö.	
Egenskaper:	<ul style="list-style-type: none">• Formulerad för att ge naturstensgrus (4-6 mm) den optimala sammanbindning som krävs för att få ett hållbart och slitstarkt naturstensgolv.• Bindemedlet ger "mer plast på stenen" utan att försvåra vid golvets applicering.• Har låg egenfärg och god gulningsresistens. <p>Mycket god vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Förstärker betongytan. Beläggningar uppbyggda av ERADUR DEKOR EF har mycket god slitstyrka och kemikaliebeständighet. Tål bensen, oljor, fett, salter, vatten mm. Begränsad beständighet mot starka syror, organiska syror och starka lösningsmedel. Beständigheten mot alkali och lut är god. Avger ingen lukt eller smakämnen, är inte brandfarlig.</p>	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 10-25°C.	
Brukstid:	ca 30 min.	
Härddningstid:	24-36 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5-7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2,3 viktdelar ERADUR DEKOR EF, komp A (4,6 kg) 1 viktdel ERADUR DEKOR EF, komp B (2,0 kg) ca 100 kg naturstensgrus (4-6 mm)	
	<i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Densitet	bas: 1,15 gr/cm ³ härdare: 0,98 gr/cm ³ mix: 1,16 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	ca 1,7 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (15 °C).