

ECRYL[®] PRIMER W

Lågviskös metylmetakrylat primer för vidhäftning till fuktiga betong- och cementbaserade underlag. Tilltänkta ytor får EJ ha fritt vatten i pölar.

För torra underlag används Ecryl Primer.

Ecryl Primer W appliceras med gummiraka och roller efter tillsats av härdarpulver. Mängden härdarpulver kan anpassas efter appliceringstemperatur. **Rör om mycket noggrant både före och efter tillsats av härdarpulver.** Speciellt viktigt vid förvaring under 15 °C

Observera att filler EJ får användas i Ecryl Primer W.

Åtgång beror på underlaget, normal åtgång 0,3 och 0,5 kg/m².
En andra applicering kan vara nödvändig på extremt absorberande underlag

Det är rekommenderat att lätt ströa Ecryl Primer W med kvartssand (0,4mm – 0,8mm) innan härdning ca 500g /m²

Ecryl Primer W härdar snabbt och säkert efter tillsats av härdarpulver.

Alla Ecryl™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid) nedan angivna värden är riktvärden.

Härdarmängd för Ecryl Primer W i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
-10	6,0+Accelerator	ca 25	ca 80
0	6,0	ca 25	ca 75
10	5,0	ca 20	ca 65
15	4,0	ca 15	ca 60
20	3,0	ca 15	ca 60

Laborativvärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.