

DEGADUR[®] 419

Lågvisköst, något elastiskt, bindemedel för stålade eller uppströade fogfria beläggningar inomhus och utomhus. Bindemedlets elasticitet minimerar risken för sprickbildning och ger en tålig yta, 3-6 mm i skiktjocklek för medeltung belastning, tryckhållfasthet ca 400 kg/cm².

Degadur[®] 419 har goda appliceringsegenskaper och är framförallt lämpad för beläggningar med infärgad sand som appliceras med stålbrätte. Alla Degadur[™] produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid) nedan angivna värden är riktvärden.

Härdarmängd för Degadur[®] 419 i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härddningstid (min)
5	4,5	ca 21	ca 44
10	3,0	ca 21	ca 42
15	2,5	ca 20	ca 38
20	2,0	ca 17	ca 35
30	1,0	ca 16	ca 31

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg /7 L Degadur[®] 419 (+20 kg färgsand):

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härddningstid (min)
5	300	4,6	ca 21	ca 44
10	200	3,0	ca 21	ca 42
15	168	2,5	ca 20	ca 38
20	134	2,0	ca 17	ca 35
30	67	1,0	ca 16	ca 31

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.

Degadur[®] 419 är inte lämpad som primer eller topplack.

Primers: Degadur[®] B-71, eller Degadur[®] 111– för fuktiga underlag.

Topplacker: Degadur[®] 527, Degadur[®] 526, Degadur[®] 165, Degadur[®] 529.

Observera att Degadur[®] 419 har blåaktig färg.