

DEGADUR® 115

Medelviskösa tvåkomponents metakrylatharts primer som möjliggör vidhäftning till fuktiga underlag av betong- & cementbaserade material, förutsatt att det inte finns något fritt flytande vatten på ytan (inga pölar).

För torra underlag använd Degadur® B-71.

Degadur® 115 appliceras med gummiraka och roller efter tillsats av härdarpulver. Observera att filler får ej användas i Degadur® 115 och mängden härdare kan anpassas efter appliceringstemperatur.

Åtgång beror på underlaget, normal åtgång ca 0,5 kg/m²

En andra applicering kan vara nödvändig på extremt absorberande underlag.

Det är rekommenderat att lätt ströa Degadur® 115 med kvartssand (0,3mm - 0,8mm) innan härdning max 200g /m²

Degadur® 115 härdar snabbt och säkert efter tillsats av härdarpulver. Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid).

Härdarmängd i viktsprocent, Potlife och härdningstider vid olika temp (°C) för Degadur® 115:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	6,0	ca 35	ca 60
10	4,0	ca 23	ca 55
15	3,5	ca 18	ca 45
20	3,0	ca 14	ca 35
25	2,5	ca 12	ca 33
30	2,0	ca 11	ca 30

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.