

DEGADUR® 527

Degadur® 527 är en hård, nötningstålig och reptålig topplack för övervägande torra miljöer och ger ett gott skydd för beläggningen. Degadur® 527 kan användas som försegling på Degadur® 419, Degadur® 418 och Degadur® 151. Degadur® 527 är mer trögflytande än Degadur® 165.

Degadur® 527 är inte lämplig topplack på Degadur® 332 och liknande flexibla och elastiska underlag, den stora skillnaden i flexibilitet ger upphov till hårfina microsprickor.

- Nötningstålig, hård och reptålig.
- Låg gulning och goda åldringsegenskaper – golvet ser fräscht ut.
- Bra appliceringsegenskaper och utflytningsförmåga.

Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden. Härdarmängd för Degadur® 527 i viktsprocent:

| Temperatur (°C) | Härdare (vikt-%) | Potlife (min) | Härdningstid (min) |
|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| 10 | 1,5 | ca 25 | ca 45 |
| 20 | 1,5 | ca 15 | ca 35 |
| 25 | 1,0 | ca 12 | ca 25 |
| 30 | 1,0 | ca 8 | ca 15 |

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,8L Degadur® 527:

| Temperatur (°C) | Härdare (gram) | Härdare (dl) | Potlife (min) | Härdningstid (min) |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| 10 | 100 | 1,6 | ca 25 | ca 45 |
| 20 | 100 | 1,6 | ca 15 | ca 35 |
| 25 | 67 | 1,0 | ca 12 | ca 25 |
| 30 | 67 | 1,0 | ca 8 | ca 15 |

Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.