

# DEGADUR® I 65

Degadur® I 65 är en mycket hård, nötningstålig och reptålig topplack för övervägande torra miljöer och ger ett gott skydd för beläggningen. Degadur® I 65 kan användas som försegling på Degadur® 419 och Degadur® 418 LPWW. Degadur® I 65 är tunnflytande.

Degadur® I 65 kan användas som en andra topplack, minimum 200 g/m<sup>2</sup>, på övriga hårda topplacker, ger reptålighet och styrka. Kan inte appliceras på Degadur® 529 eller LPFlex, kan ge hårfina mikrosprickor.

- Nötningstålig, hård och reptålig.
- Låg gulning och goda åldringsegenskaper – golvet ser fräscht ut.
- Bra appliceringsegenskaper och utflytningsförmåga.
- Förbättrad resistens mot fett och olja.

Alla Degadur™ produkter härdas med härdarpulver av BPO (innehåller Di-bensoyl-peroxid), nedan angivna värden är riktvärden. Härdarmängd för Degadur® I 65 i viktsprocent:

Temperatur (°C)	Härdare (vikt-%)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	1,8	ca 13	ca 35
10	1,5	ca 14	ca 30
15	1,0	ca 13	ca 30
20	0,8	ca 12	ca 30

*Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur.*

Härdarmängd för en blandning av 6,7 kg/6,7L Degadur® I 65:

Temperatur (°C)	Härdare (gram)	Härdare (dl)	Potlife (min)	Härdningstid (min)
5	120	1,9	ca 13	ca 35
10	100	1,6	ca 14	ca 30
15	67	1,0	ca 13	ca 30
20	50	0,8	ca 12	ca 30

*Laboratorievärden. Med temperatur avses bindemedlets, golvet och luftens temperatur. Ungefärliga värden i praktiken förekommer avvikelser på arbetsplatsen.*