

ERADUR[®] RESISTENT LM KLAR

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad/transparent epoxiplast. Kan fyllas med ballast och fiberförstärkas.
Kulör:	Lätt gulaktigt transparent kulör.
Användningsområde:	<ul style="list-style-type: none">-Avsedd för ytor utsatta för hård mekanisk och hög kemisk belastning av lösningsmedel men även av andra industrikemikalier.-Golvbeläggningar på utsatta ytor (självtjämnande: 3 - 6 mm).-Väggbeklädnad som fiberförstärkt laminat.-Beläggning av skyddsbassänger, tankar och cisterner.-Tål kontinuerlig belastning. Se separat kemikalieresistenstabell.
Egenskaper:	<p>Ger en hård, tät och slitstark yta som kan anpassas för de krav som finns på halkskydd. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Beläggningar (>3mm) fördelar punktbelastningar om det även finns höga mekaniska krav på beläggningen.</p> <p>Varken ERADUR LM KLAR bas eller härdare är giftklassade. Produkten har medellåg viskositet. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxiarbete. De eftersträvade slutegenskaperna nås säkert och problemfritt. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig.</p>
Anv. Temperatur:	Ger en säker och problemfri härdning ned till ca 10°C.
Brukstid:	Brukstid efter blandning är ca 30 min. Härdare LM2: 20 min.
Härdningstid:	Härdningstiden är temperaturs beroende, vid 20°C: 1 dygn för gångtrafik. 2 dygn för lättare belastning. 7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.
Blandningsförhållande:	2,6 viktdelar ERADUR RESISTENT LM komp A (14 kg) 1 viktdel ERADUR RESISTENT LM komp B (5,4 kg)
	<i>ERADUR är en 2-komponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.