

ERADUR® PRIMER N

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiplast.	
Användningsområde:	Specialformulerad primer för betongytor.	
Egenskaper:	Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Ger säker mellanskiktsvidhäftning. Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning då den ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25°C	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 40 min.	
Härdningstid:	6–8 timmar före applicering av beläggning eller målning (temp. beroende). 12–16 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Primer N komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur Primer N komp B (5 kg) <i>Eradur Primer N är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Blandningen skall sedan utan fördröjning appliceras på golvet, härdningen sker fort i blandningskärlet!</i> Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och ev. fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Densitet	bas: 1,11 härdare: 1,01 mix: 1,08 g/cm ³
	Viskositet	ca 0,3 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	Blank
	Åtgång grundning	ca 0,3 kg/m ²
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (> 15°C)

SE-07.06.2022