

ERADUR® KLAR LE

Produkttyp: Lågemitterande, lösningsmedelsfri tvåkomponents epoxiplast med en torrhalt på 100%. Ger en transparent, blank och tät yta.

Användningsområde:

- All-round epoxibeläggning, lämpad som primer, binder och topplack.
- Vidhäftningsprimer för betongytor före målning, beläggning & mattläggning.
- Bindemedel till fogfria beläggningar med infärgad kvartssand.
- Topplack & försegling av betongytor vid dammbindning & målning.
- Topplack & försegling för färgsandsgolv & beläggningar.

Egenskaper:

- Medelvisköns formulering speciellt anpassad för färgsandsgolv
- Lågemitterande, (TVOC under rekommenderat riktvärde $\leq 0,200 \text{ mg/m}^2 \text{ h}$)
- Hög grad av ytthet, slit- & nötningstålighet
- Resistent mot de vanligaste förekommande kemikalierna och tvättmedlen

Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning, ger betong en tät och slitstark samt kemikalieresistent yta.

Anv. Temperatur: Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–30°C

Brukstid: Brukstid efter blandning är ca 55 min. vid 20°C

Härdningstid: 16–24 timmar före applicering av beläggning eller målning.
24–36 timmar för gångtrafik och lättare belastning.
5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.

Blandningsförhållande: 2,4 viktdelar Eradur Klar LE komp A (10 kg)
1 viktdel Eradur Klar LE komp B (4,2 kg)

Eradur Klar LE är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.

Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fyllermaterial bör vara rumstempererat vid användning.

Säkerhet: Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.

Draghållfasthet:	Ca 23 N/mm ² d.v.s. brott i betong
Tryckhållfasthet:	Ca 45 N/mm ²
Densitet:	Bas: 1,15 gr/cm ³ Härdare: 1,00 gr/cm ³ Mix: 1,10 gr/cm ³
Viskositet, 25°C:	Medel, ca 1,5 Pa s
Volymtorrhalt:	100%
Glans:	Blank
Lagringstid:	12 mån i obruten förpackning. (15°C)

SE-01.06.2022