

ERADUR[®] PLUS PRIMER

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiprimer.	
Användningsområde:	Primer för fuktiga ytor Primer för hårdbetong Primer för problemytor Primer för vidhäftning/fuktspärr före applicering av flytspackel	
Egenskaper:	• Lågviskös, vätande, penetrerande primer för betongunderlag • Binder <u>kemiskt</u> till ballastens mineralytor • Fuktiga ytor kan primeras, vidhäftningen är lika god som mot torra ytor • Utmärkt som elastisk vidhäftningsprimer och fuktspärr för flytspackel • Ej lämplig för s.k. tillskjutande fukt pga. risk för brott i underliggande betong • Är endast lämplig som primer pga. mörk egenfärg	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–30°C Produkten når vätning och vidhäftning på fuktigt substrat (100 % RF) Observera att en primer inte löser underliggande problem, så som tillskjutande fukt eller undermålig betong. Fuktproblem från grunden måste alltså åtgärdas	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 30 min.	
Härdningstid:	6–16 timmar före applicering av beläggning eller målning. Ska beläggning göras i ett senare skede alternativt att golvet ska flytspacklas, skall primerskiktet avströas eller avslipas före applicering.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur Plus Pimer komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur Plus Pimer komp B (5 kg) <i>Eradur Plus Pimer är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 50 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 24 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlaget
	E-modul	ca 675 N/mm ²
	Densitet	bas: 1,16 härdare: 1,0 mix: 1,11 gr/cm ³
	Viskositet	ca 0,3 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning (15°C)

SE-09.11.2022