

ERADUR® PRIMER G

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiplast.		
Användningsområde:	Specialformulerad primer för betongytor.		
Egenskaper:	Mycket god inträngningsförmåga och vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag. Ger säker mellanskiktsvidhäftning. Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning då den ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta.		
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 15–25 °C Betongen ska vara uthärdad, max RF 93%.		
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 30 min.		
Härdningstid:	6–8 timmar före applicering av beläggning eller målning (temp. beroende). 12–16 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.		
Blandningsförhållande:	3 viktdelar Eradur Primer G	komp A (12 kg)	
	1 viktdel Eradur Primer G	komp B (4 kg)	
<i>Eradur Primer G är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>			
<i>Blandningen skall sedan utan fördröjning appliceras på golvet, härdningen sker fort i blandningskärlet!</i>			
Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och ev. fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.			
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs etikett och säkerhetsdatablad före användning.		
Teknisk specifikation:	Densitet	bas: 1,14 härdare: 1,03 mix: 1,11 g/cm ³ ca 0,320 Pa s	
	Viskositet	100%	
	Volymtorrhalt	Blank	
	Glans	ca 0,3 kg/m ²	
	Åtgång grundning	6 mån i obruten förpackning (> 15°C)	
	Lagringstid		

SE-31.05.2022