

ERADUR® PRIMER WS

Produkttyp:	Tvåkomponents, lösningsmedelsfri, ofärgad epoxiprimer.	
Användningsområde:	Primer för fuktiga ytor, ej tillskjutande fukt. Primer på grön betong. Även lämplig för dammbindning, limning mm.	
Egenskaper:	• Primer med mycket god vidhäftning till betong och andra mineraliska underlag, även till <u>fuktiga</u> ytor, vilka tex avspolats men ej helt torkat upp före läggning. • Kan användas som primer på nylagd, s.k. grön betong, kvarvarande cementhud ger dålig vidhäftning vilket primning inte kan avhjälpas. • Är ej lämplig för s.k. tillskjutande fukt. • Är endast lämplig som primer pga. gulning och mörk egenfärg. • Förstärker betongytan. Utmärkt för dammbindning, ger betongen en tät, slitstark, kemikalieresistent yta (speciellt mot mineralsyror).	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 5–30°C. Hög temperatur medför en förkortad appliceringstid men innebär inga tekniska nackdelar. Betongen ska vara uthärdad, max RF 93 %.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 50 min.	
Härdningstid:	8–16 timmar för applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2,4 viktdelar Eradur Primer WS komp (10 kg) 1 viktdel Eradur Primer WS komp (4,2 kg)	
	<i>Eradur Primer WS är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 50 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 35 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlag
	Densitet	bas: 1,12 g/cm ³ härdare: 0,99 g/cm ³ mix: 1,08 g/cm ³
	Viskositet	ca 0,6 Pa s
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	blank
	Åtgång	grundning: ca 0,3 kg/m ²
	Lagringstid	6 mån obruten förpackning vid temp > 15°C

SE-07.06.2022