

ERADUR® SPACKEL T

Produkttyp:	Lösningsmedelsfritt tvåkomponents epoxispackel med torrhalt 100 %.	
Användningsområde:	Reparation av skador i betong. Avjämnning och bredspackling av golv och vägg. Kan även användas för limning och hålkäl	
Egenskaper:	• Tixotropiskt packel som kan appliceras i tjocka skikt utan att krympa eller "säcka". • Produkten har låg egenvikt och går att slipa. • God vidhäftning till de flesta mineraliska underlag.	
Anv. Temperatur:	Användningstemperatur (golvtemperatur): 8–30°C. Kan anpassas mot lägre/högre appliceringstemperatur.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning är ca 30 min.	
Härdningstid:	1 dygn härdning före belastning. 5–10 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	4 viktdelar Eradur Spackel T komp A (2 kg) 1 viktdel Eradur Spackel T komp B (0,5 kg)	
	<i>Eradur Spackel T är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i>	
	<i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Tryckhållfasthet	ca 30 N/mm ²
	Draghållfasthet	ca 10 N/mm ² d.v.s. brott i betongunderlaget
	Densitet	mix: 1,5 g/cm ³
	Volymtorrhalt	100%
	Lagringstid	6 mån i obruten förpackning. (> 15°C)

SE-07.06.2022