

ERADUR® SPL

Produkttyp:	Tvåkomponents, lätt tixotropisk, lösningsmedelsfri epoxiplast. Anpassad för sockelläggning	
Användningsområde:	Lätt tixotropisk epoximassa, avsedd för applicering på vägg, socklar etc.	
Egenskaper:	• Goda mekaniska egenskaper. • Låg gulning och god ljusåktthet. • Mycket god resistens mot oorganiska syror, alkali, bensin, oljor. En produkt formulerad för användning som topplack på hålkäl, socklar och vägg där höga krav finns på låg gulning, hög ljusåktthet i kombination med nötningstålighet och slitstyrka. Produkten avger ingen lukt eller smakämnen, och är ej brandfarlig.	
Anv. Temperatur:	15–25°C. Användning förutsätter effektiv luftväxling. Betongen ska vara uthärdad, max RF 93 %.	
Brukstid:	Brukstid efter blandning ca 30 min.	
Härdningstid:	8–16 timmar före applicering av beläggning eller målning. 24 timmar för gångtrafik och lättare belastning. 5–7 dygn för full uthärdning och kemikalieresistens.	
Blandningsförhållande:	2 viktdelar Eradur SPL komp A (10 kg) 1 viktdel Eradur SPL komp B (5 kg) <i>Eradur SPL är en tvåkomponentsprodukt vilket medför att en dålig blandning ger en delvis ohärdad beläggning. Blanda därför noggrant i flera minuter mot kärlets botten och kanter med maskin precis före applicering.</i> <i>Det är viktigt att blandningsförhållandet är exakt mellan bas och härdare. Bas, härdare och fillermaterial bör vara rumstempererat vid användning.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Densitet	bas: 1,15 gr/cm ³ härdare: 1,00 gr/cm ³
	Viskositet, 25°C	Tixotrop
	Volymtorrhalt	100%
	Glans	blank

SE-01.06.2022