

ECRYL® DEKORATIV

Akrylbaserad färgsandsbeläggning för krävande miljöer



Ecryl® Dekorativ är en slät akrylbaserad färgsandsbeläggning med 3-4 mm skiktjocklek, för golv med lätt till medeltung belastning.


En färgsandsbeläggning har både funktion och attraktivt utseende med stor frihet i färgsättning. Det färdiga golvet är tåligt, porfritt, vätsketätt och har ett brett användningsområde.

Ecryl® Dekorativ installeras snabbt och säkert också vid temperaturer under fryspunkten. Härdningstiden efter sista arbetsmomentet är ca 2h vilket medför att golvet ofta kan tas i bruk samma dag.

Ecryl® Dekorativ har en silkesmatt ytfinish, god kemikalieresistens och god UV-resistens.

Ecryl® Dekorativ är lämplig att använda i:

- Livsmedelsindustri
- Processindustri
- Butiker
- Showrooms
- Verkstäder
- Tvättstugor



EGENSKAPER ECRYL® DEKORATIV

Vidhäftning	God vidhäftning till rengjord betong.
Tryckhållfasthet	Förstärker betongunderlaget och fördelar punktbelastningar.
Nötningstålighet trafik.	God beständighet mot rullande och nötande trafik.
Vätsketäthet	Den fogfria beläggningsen är porfri och vätsketät.
Kemikalieresistens	Resistent mot de vanligaste förekommande industrikemikalierna. God resistens mot utspädda organiska syror, oorganiska syror och alkali. Begränsad resistens mot lösningsmedel.

Underlag och förutsättningar

Ecryl® Dekorativ är avsedd att appliceras på ny och gammal betong. Beläggningsen kan även appliceras på ett flertal andra hårda underlag efter lämplig förbehandling. Betongen ska vara uthärdad, max RF 93% och cementhuden avlägsnad genom diamantslipning alt. blästring. Betongytan ska ha en draghållfasthet överstigande 1,5 MPa och ska vara torr, dammfri och väl rengjord.

Mindre hålligheter och sprickor i underlaget bör lagas/spacklas med epoxi- eller akrylbruk.

Produkterna i beläggningsystemet Ecryl® Dekorativ är tvåkomponentprodukter som ska blandas väl före applicering. Brukstiden är 10-15 minuter beroende på produkt och temperatur. Bas, härdare och filler material bör vara rumstempererade vid användning.

Uppbyggnad Ecryl® Dekorativ 4mm

Primer: Ecryl® Primer: 0,3 – 0,5 kg/m²

Strösand: Infärgad kvartssand #7: 0,3 kg/m²

Slurry: Ecryl® LP 1,8 kg/m² + infärgad kvartssand #7: 5,0 kg/m²

Topplack: Ecryl® WWTOP / L2TOP: 2 x 0,3–0,5 kg/m²

Härningstid

Härningstiden är snabb. Normalt kan golvet belastas 2 timmar efter sista arbetsmomentet. Full uthärdning och kemikalieresistens uppnås efter 5 timmar.

Skiktjocklek

Beläggningsen utförs vanligen i 3–5 mm skiktjocklek. Vid >4 mm skiktjocklek fås en förstärkning av betongunderlaget mot punktbelastningar.

Halkskydd

Beläggningsens halkskydd kan anpassas till de krav som ställs på respektive yta. Det är lämpligt att utföra en provyta om 1-4 m² för att definiera önskad ytstruktur.

Systemegenskaper

Utseende:	Silkesmatt yta
Tryckhållfasthet:	>48 MPa
Draghållfasthet:	>15 MPa
E-modul:	3000 MPa
Brott töjning, %:	1,1

Kulör

Se färgkarta, standard färgsandsbeläggningar.

Miljö

Lång livslängd, 10–25 år, och god funktion med skräddarsydda egenskaper medför att beläggningsen är ett långsiktigt bra miljöval med låga underhålls-kostnader. Se miljövarudeklaration.

Fogfria golv har hög ytstäthet och medför stora hygieniska och miljömässiga fördelar. Golvytan är lättstädad och behovet av kemikalier för daglig rengöring och underhåll är lågt.

Arbetshygien

Ecryl® Dekorativ är tvåkomponentprodukter av härdplast, vilket innebär att endast utbildad personal får arbeta med produkterna. Ytor där arbete pågår avgränsas med markeringar, och annan verksamhet får ej förekomma inom avgränsad yta. Se till att ventilationen är god och att ångor inte sprids till intilliggande lokaler. Ecrylprodukterna har en karaktäristisk lukt som kan upplevas som besvärande av personer ovana vid lukten. Vid applicering kan lukten upplevas som påtaglig, dock uppnås mycket sällan hygieniska gränsvärden. Den härdade beläggningsen utgör inte någon risk ur hälso- eller miljösynpunkt. Se miljövarudeklaration.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplast skall följas, se www.av.se.

Underhåll och skötsel

Beläggningsen tål de vanliga förekommande rengöringsmedlen och rengöringsmetoderna, även högtryckstvätt. Se separat städanvisning.

Efter långvarigt hårt slitage kan golvet rekonstrueras till praktiskt taget nyskick. Vid renoveringar av golv utgör ytan ett utmärkt underlag till ny beläggning.

Eventuellt skadad eller sliten beläggning åtgärdas bäst av auktoriserad Eradurentreprenör.

Vägledning vid projektering

Besvärliga miljöer kräver ofta särskild förbehandling eller förberedelser. Eradur AB erbjuder kostnadsfri rådgivning och teknisk service vid val av beläggningar för att uppfylla ställda krav i olika miljöer.

Industrireläggningar är ett hantverk där erfarenhet och kunnande krävs för ett fullgott resultat. Vi arbetar tillsammans med auktoriserade Eradurentreprenörer i hela Sverige.

Allmänt

Kontakta Eradur AB vid frågor om användningsområde, kemikalieresistens och appliceringsförhållanden.

Beskrivningstext, exempel

MHG	Ecryl® Dekorativ, Kulör Grå 10, tjocklek 4 mm. Sockel 100 mm och hålkål, radie 50 mm, massa som golvbeläggningsen. Eradur kvalitetsdokumentation ska följas. Leverantör Eradur AB. Utförande enligt leverantörens anvisningar
-----	---